

Broncosismo Resistente

Sellador acrílico flexible para juntas entre mampostería con elementos estructurales

CAMPOS DE APLICACIÓN

Esta especialmente diseñado para sellar juntas verticales y horizontales entre muros y elementos estructurales tanto en interiores como en exteriores.

Algunos ejemplos de aplicación

- Sellado en las uniones y juntas entre muros y columnas, donde el mortero tradicional no es recomendado por su rigidez.
- Sellado entre mampostería y pórticos;
- Sellado de espacios entre columnas y vigas con muros de ladrillo o concreto;
- Sellado de juntas verticales y horizontales para interiores y exteriores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Broncosismo Resistente es una masilla acrílica granulada de alta adherencia, que permite elaborar un sello flexible.

Es una pasta tixotrópica de fácil aplicación tanto en juntas verticales como horizontales, no necesita adición de cemento y absorbe mejor los movimientos estructurales. Dentro de las principales características y ventajas están:

- Excelente adherencia a concreto y ladrillo.
- Es pintable, se recomienda hacer pruebas previas a su aplicación.
- Baja fisuración y contracción.
- Buena tixotropía, no escurre.

AVISOS IMPORTANTES

- No es recomendado para resanes de más de tres centímetros de ancho.
- No es recomendado para sellar juntas en pisos.
- En aplicaciones exteriores proteja de la lluvia.

MODO DE APLICACIÓN

Preparación del Sustrato

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de material suelto y agentes desmoldantes.

Aplicación del producto

Introducir en el fondo de junta **Mapefoam**; la profundidad debe ser la mitad del ancho de la junta. **Broncosismo Resistente** puede aplicarse con espátula o palustre.

Para lograr un buen resultado, realice la aplicación inicialmente en las caras externas de la junta y finalmente llene su centro hasta el nivel de la mampostería. Evite dejar vacíos ya que pueden interferir con el buen desempeño del sello o puede verse comprometida la estética del trabajo. Terminar suavizando con una espuma húmeda.

Para evitar que el sellador se filtre fuera de la junta y para obtener un acabado más profesional, se recomienda instalar cinta adhesiva a lo largo de los bordes de la junta, que debe quitarse inmediatamente después de alisar la superficie del sellador.

CONSUMO

25-30 metros lineales por galón, para juntas de un centímetro de ancho por un centímetro de profundidad.

LIMPIEZA

Broncosismo Resistente puede ser eliminado de las superficies y de las herramientas con agua, antes que se produzca la reacción de endurecimiento; después del endurecimiento solo puede ser eliminado mecánicamente

PRESENTACIÓN

- Galón (6 kg).
- Cuñete (30 kg).

ALMACENAMIENTO

Almacenar **Broncosismo Resistente** en un lugar fresco, entre +5°C y +30°C, bajo techo y sobre estibas. En condiciones adecuadas de almacenamiento y herméticamente cerrado, el producto tiene una vida útil de 12 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Broncosismo Resistente puede causar irritación ocular, en la piel o en las vías respiratorias, también es nocivo si se ingiere. Se recomienda utilizar guantes de protección, gafas y tomar las precauciones habituales para la manipulación de productos químicos. Para más información acerca del uso del producto por favor dirigirse a la versión más reciente de la Hoja de Seguridad.

ADVERTENCIA

La información y prescripción anterior, aunque corresponden a nuestra mejor experiencia con los productos, los cuales en condiciones de aplicación adecuadas cumplen con los objetivos para los cuales fueron elaborados, debe considerarse como indicativa y en cualquier caso, quien tenga intención de usar este producto, debe asegurarse de antemano que es adecuado para el uso previsto. MAPEI no se hace responsable por la aplicación o manipulación inadecuada del producto.

La versión actualizada de la ficha técnica está disponible en la web www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha de Datos Técnicos puede ser reproducida en otro documento relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no sustituye o complementa los requerimientos de esta ficha técnica en el momento de la aplicación del producto MAPEI.

PARA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INFORMACIÓN DE GARANTÍA ACTUALIZADA, POR FAVOR VISITE NUESTRO SITIO WEB WWW.MAPEI.COM

Las referencias relativas a este producto están disponibles bajo solicitud y en el web de Mapei www.mapei.com



MAPEI®



EL ALIADO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES

**Broncosismo
Resistente**

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Consistencia: pasta granulada viscosa base agua

Color: gris claro

Densidad (kg/l): 1.6 kg/litro

Sólidos por peso: +/- 80%

Ancho máximo: 3 cm

Tiempo de formación de piel: 90 minutos

DATOS DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: +5°C a +30°C

Toda reproducción de textos, fotografías e ilustraciones publicados
está totalmente prohibida

06-2019 (COL)



MAPEI



EI ALIADO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES