	FICHA TÉCNICA SÚPER CUBRIENTE	Código: F-BF01
		Versión: 00
		Fecha: 2018/03/08

SÚPER CUBRIENTE

DESCRIPCIÓN

Pintura fabricada a partir de resinas vinil acrílicas diluible con agua para uso en interiores, acabado mate, buen poder de cubrimiento y tecnología hidrófuga para una mayor protección de superficies, certificados con la Norma ISO 9001: 2008. Materias primas de alta calidad que aportan bajo nivel de VOC y bajo salpique. Como pinturas Tipo 1 tiene más de 80% en remoción de manchas, más de 400 ciclos de abrasión y más de 96% de poder cubriente, cumpliendo con lo exigido por la norma NTC 1335.

USOS

Perfecta para proteger y decorar tu hogar y oficina, en superficies de concreto, revoque, estuco, fibrocemento, cielos rasos y puertas.

APLICACIÓN:


Preparación de la superficie:

Debe estar seca, libre de polvo, grasa y todo tipo de suciedad. La pintura en mal estado debe ser removida completamente. Repare todo tipo de agujeros o grietas que afecten el acabado, En superficies muy porosas aplique una base o imprimante con dos partes de Súper cubriente Bronco diluidas en una parte de agua. Para superficies alcalinas como revoque y morteros modificados con cal, aplique como imprimante una parte de Broncoacryl 101 diluida en dos partes de agua. Se requieren dos manos de esta imprimación para sellar la superficie.

Preparación del producto según herramienta de aplicación:

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN	Brocha o rodillo	Pistola convencional	Pistola airless
Pintura (SÚPER CUBRIENTE BRONCO)	1 galón	1 galón	1 galón
Agua	1/4 galón	1/8 galón	1/10 galón

*Esta Dilución es recomendación de MAPEI COLOMBIA S.A.S. Esta puede variar de acuerdo a las necesidades del usuario final. *La validación de las propiedades de la norma técnica colombiana se hacen bajo condiciones controladas y sin ninguna dilución, cualquier dilución puede generar diferencias en los resultados.

	FICHA TÉCNICA SÚPER CUBRIENTE	Código: F-BF01
		Versión: 00
		Fecha: 2018/03/08

RENDIMIENTO:

SUPERFICIE	RENDIMIENTO
Sobre Estuco tradicional Bronco o estuco Acrílico Bronco	35 a 40 m ² /galón
En repinte sobre diferente color	35 a 40 m ² /galón
En repinte sobre igual color	40 a 50 m ² /galón

SECADO (25°C y 60% Humedad relativa)

- Para segundas manos, deje secar 2 horas aproximadamente
- Para evitar deterioro de la superficie, usar agua y jabón suave, no lavar hasta que transcurran 25 días de la aplicación.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

- La estabilidad es de 36 meses desde la fabricación, en su empaque original y en almacenamiento bajo techo seco y sin fuentes de calor cercanas. Una vez abierto el empaque, se debe utilizar en el menor tiempo posible.
- Para garantizar la continuidad del color asegure que el producto sea del mismo lote ya que puede haber ligeras variaciones del color entre lotes.
- MAPEI COLOMBIA S.A.S no asume responsabilidad alguna sobre los resultados finales de los trabajos ejecutados con la aplicación de sus productos, sobre deterioros causados, carencias estructurales o de diseño, mal manejo o inadecuado almacenamiento de los productos.

RECOMENDACIONES

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- Conserve el producto en su envase original y bien tapado, Almacene en sitio fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel, de ocurrir esto, enjuague con abundante agua limpia, si presenta irritación consulte su médico y nuestra hoja de seguridad.

COLOR:

De acuerdo a la carta de colores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Densidad: 1.5kg/l +/-0.2.
- Sólidos por peso: 60% +/-2.
- Capas necesarias: 2 a 3.

Nota. La información suministrada por Mapei Colombia S.A.S. es dada de buena fe y está basada en nuestra experiencia de los productos, los cuales en condiciones de aplicación normales cumplen con los objetivos para los cuales fueron elaborados; Mapei Colombia S.A.S. no se hace responsable por la aplicación o manipulación inadecuada de nuestros productos. La correcta aplicación del producto es responsabilidad del usuario. Si tiene alguna duda, consulte nuestro departamento técnico.