

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>FICHA TÉCNICA<br/>BRONCO FACHADA</b> | Código: F-BF01    |
|   |   | Versión: 00       |
|   |   | Fecha: 2018/03/08 |

## PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES

### DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica hidrófuga, diluible en agua para uso exterior, de acabado mate, excelente poder de cubrimiento, adherencia y durabilidad. Mantiene su color y apariencia. Evita la absorción del agua. Viene en amplia gama de colores estables a la luz y a las superficies alcalinas, Cumpliendo con lo exigido por la Norma NTC 5828.

### USOS:

Para proteger y decorar fachadas y “culatas” de casas y edificios en superficies de concreto y mampostería, tejas de fibrocemento y revoque.

### APLICACIÓN:

#### Preparación de la superficie:

Debe estar seca, libre de polvo, grasa y todo tipo de suciedad. La pintura en mal estado debe ser removida completamente. Repare todo tipo de agujeros o grietas que afecten el acabado, En superficies muy porosas aplique una base o imprimante con dos partes de Súper cubriente Bronco diluidas en una parte de agua. Para superficies alcalinas como revoque y morteros modificados con cal, aplique como imprimante una parte de Broncoacryl 101 diluida en dos partes de agua. Se requieren dos manos de esta imprimación para sellar la superficie.

Si la superficie a pintar presenta hongos, esta debe ser tratada con una solución de hipoclorito de sodio al 10% en agua, a fin de eliminarlos.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN HERRAMIENTA DE APLICACIÓN

| HERRAMIENTA DE APLICACIÓN | Brocha o rodillo | Pistola convencional | Pistola airless |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Pintura (BRONCO FACHADA)  | 1 galón          | 1 galón              | 1 galón         |
| Agua                      | 1/8 galón        | 1/4 galón            | 1/8 galón       |

\*Esta Dilución es recomendación de MAPEI COLOMBIA S.A.S., Esta puede variar de acuerdo a las necesidades del usuario final. \*La validación de las propiedades de la norma técnica colombiana se hacen bajo condiciones controladas y sin ninguna dilución, cualquier dilución puede generar diferencias en los resultados y el color.

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>FICHA TÉCNICA<br/>BRONCO FACHADA</b> | Código: F-BF01    |
|   |   | Versión: 00       |
|   |   | Fecha: 2018/03/08 |

#### RENDIMIENTO:

| SUPERFICIE                                    | RENDIMIENTO                   |
|---|-------------------------------|
| Sobre superficies porosas, nueva o sin tratar | 8 a 10 m <sup>2</sup> /galón  |
| En repinte sobre diferente color              | 15 a 25 m <sup>2</sup> /galón |
| En repinte sobre igual color                  | 20 a 30 m <sup>2</sup> /galón |

#### SECADO (25°C y 60% Humedad relativa)

- Para segundas manos, deje secar 3 horas aproximadamente
- Para evitar deterioro de la superficie, usar agua y jabón suave, no lavar hasta que transcurran 25 días de la aplicación
- No aplique sobre humedades activas o niveles freáticos sin tratamiento.

#### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad es de 36 meses desde la fabricación, en su empaque original y en almacenamiento bajo techo seco y sin fuentes de calor cercanas. Una vez abierto el empaque, se debe utilizar en el menor tiempo posible.

Para garantizar la continuidad del color asegure que el producto sea del mismo lote ya que puede haber ligeras variaciones del color entre lotes.

MAPEI COLOMBIA S.A.S. no asume responsabilidad alguna sobre los resultados finales de los trabajos ejecutados con la aplicación de sus productos, sobre deterioros causados, carencias estructurales o de diseño, mal manejo o inadecuado almacenamiento de los productos.

#### RECOMENDACIONES

MATENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Conserve el producto en su envase original y bien tapado. Almacene en un sitio fresco y seco. Evite el contacto con los ojos y la piel, de ocurrir esto, enjuague con abundante agua limpia, si presenta irritación consulte a su médico. En caso de ingerir el producto, no administre ninguna sustancia, consulte a su médico y nuestra hoja de seguridad.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pintura acrílica base agua resistente a la intemperie.
- Secado 25°C: 3 horas.
- Temperatura mínima de aplicación: 10 grados centígrados.
- Densidad: 1.30kg/l +/-0.2
- Sólidos por peso: 60% +/-2
- Capas necesarias: 2 a 3.

**Nota.** La información suministrada por Mapei Colombia S.A.S. es dada de buena fe y está basada en nuestra experiencia de los productos, los cuales en condiciones de aplicación normales cumplen con los objetivos para los cuales fueron elaborados; Mapei Colombia S.A.S. no se hace responsable por la aplicación o manipulación inadecuada de nuestros productos. La correcta aplicación del producto es responsabilidad del usuario. Si tiene alguna duda, consulte nuestro departamento técnico.